



- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: $1000.00 \pm 1\%$ mm
 - 4. 后焦距: 1002.80mm
 - 5. 屈光度: +1.00
 - 6. 透镜定心误差: $\leq 3\text{arcmin}$
 - 7. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} < 0.25\%$ @532nm
 - 8. 倒角: 0.2mmX45°
 - 9. 面型不规则: $\lambda/4$ @632.8nm
 - 10. 折射率: 1.458 @ 587.6 nm
 - 11. 损伤阈值: 10 J/cm² (532 nm, 10 ns, 10 Hz)



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	919.8	919.8
通光孔径	90%	90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	双凸透镜 D=25.4 mm F=1000.0 mm 532 nm 紫外熔融石英				
产品编号	400332	单位	mm		版本V00