


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 有效焦距: $300.00 \pm 1\%$ mm
- 4. 后焦距: 299.20mm
- 5. 屈光度: +3.30
- 6. 透镜定心误差: $\leq 3\text{arcmin}$
- 7. 镀膜: AR Coating $R_{\text{avg}} < 0.25\%$ @532nm
- 8. 倒角: 0.2mmX45°
- 9. 面型不规则: $\lambda/4$ @632.8nm
- 10. 折射率: 1.458 @ 587.6 nm
- 11. 损伤阈值: 10 J/cm² (532 nm, 10 ns, 10 Hz)



注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	275.2	275.2
通光孔径	90%	90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	双凸透镜 D=50.8 mm F=300 mm 532 nm 紫外熔融石英				
产品编号	400339	单位	mm		版本V00