


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英 (JGS1)
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 有效焦距: 100.0±1%mm
 - 4. 后焦距: 97.8mm
 - 5. 屈光度: +10.0
 - 6. 透镜定心误差: ≤3arcmin
 - 7. 镀膜: AR Coating Ravg≤0.5%@250-400nm
 - 8. 保护性倒边: <0.2mm×45°
 - 9. 面型不规则: λ/4@632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

表面编号	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	55.80	252.30
透光孔径	≥90%	≥90%
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS		联合光科（上海）技术有限公司			
名称	最佳外形透镜 D=25.40mm F=100.0 mm UV 紫外熔融石英				
产品编号	170033	单位	mm		版本V00